

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pengolahan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kekuatan geser perlekatan *ormocer* sebagai semen pelekat *veneer indirect all porcelain* pada perendaman obat kumur non alkohol lebih besar dari pada kekuatan geser perlekatan *ormocer* pada perendaman obat kumur yang mengandung alkohol.

B. Saran

Berdasarkan pengolahan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuktikan perbedaan kebocoran mikro *ormocer* pada perendaman obat kumur yang mengandung alkohol dan non alkohol.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan bahan semen pelekat lainnya sebagai semen pelekat *veneer indirect porcelain*.