

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah kekuatan pelekatan *push-out* pada *gutta percha* konvensional dan *sealer bioceramic* lebih tinggi dibandingkan dengan *gutta percha bioceramic* dan *sealer* resin epoksi.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan uji SEM (*Scanning Electrone Microscopy*) untuk melihat pelekatan pada permukaan dentin dan bahan obturasi secara pasti.
2. Penggunaan bahan obturasi menggunakan bahan *bioceramic* sangat dianjurkan karena efektif untuk perawatan saluran akar dan merupakan bahan obturasi yang lebih baik dibanding dengan *sealer* resin epoksi dalam hal kekuatan pelekatan pada dinding dentin saluran akar.