

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kekerasan permukaan *glass ionomer cement* kapsul yang diberi paparan asap rokok kretek lebih rendah dibanding *glass ionomer cement* kapsul tanpa paparan asap rokok.
- b. Kekerasan permukaan *glass ionomer cement* kapsul yang diberi paparan asap rokok elektronik lebih rendah dibanding *glass ionomer cement* kapsul tanpa paparan asap rokok.
- c. Kekerasan permukaan *glass ionomer cement* kapsul yang diberi paparan asap rokok kretek lebih rendah dibanding *glass ionomer cement* kapsul yang diberi paparan asap rokok elektronik.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian selanjutnya dapat mengukur suhu dan pH asap rokok kretek dan rokok elektronik yang dipaparkan pada *glass ionomer cement*.
- b. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan sifat fisik lain dari *glass ionomer cement* setelah paparan asap rokok kretek dan rokok elektronik.
- c. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan kekerasan permukaan bahan restorasi yang berbeda setelah paparan asap rokok kretek dan rokok elektronik.