

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh jumlah hisapan rokok kretek non filter terhadap kekasaran permukaan *glass ionomer cement*. Semakin banyak jumlah hisapan rokok kretek non filter, maka nilai kekasaran permukaan *glass ionomer cement* konvensional akan semakin tinggi.
- b. Terdapat perbedaan nilai kekasaran permukaan *glass ionomer cement* konvensional antara kelompok perlakuan yang diberi paparan selama 75, 150, dan 250 kali hisapan rokok kretek non filter dengan kelompok kontrol tanpa paparan asap rokok kretek non filter.
- c. Terdapat perbedaan nilai kekasaran permukaan *glass ionomer cement* konvensional antar kelompok perlakuan yang diberi paparan selama 75, 150, dan 250 kali hisapan rokok kretek non filter.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini saran yang dapat diberikan ialah diharapkan dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur pH dan suhu asap rokok kretek non filter yang dipaparkan pada *glass ionomer cement* konvensional.